| Standard | ACN (%) | Viscosity Mooney ML (1+4) 100°C |
|---|---|---|
| EUROPRENE N 2845 | 28 | 45 |
| EUROPRENE N 2860 | 28 | 60 |
| EUROPRENE N 3330 | 33 | 30 |
| EUROPRENE N 3345 | 33 | 45 |
| EUROPRENE N 3360 | 33 | 60 |
| EUROPRENE N 3380 | 33 | 80 |
| EUROPRENE N 3945 | 39 | 45 |
| EUROPRENE N 3960 | 39 | 60 |
| EUROPRENE N 3980 | 39 | 80 |
| EUROPRENE N 4560 | 45 | 60 |

| Green | ACN (%) | Viscosity Mooney ML (1+4) 100°C |
|---|---|---|
| EUROPRENE N 1934 GRN | 19 | 45 |
| EUROPRENE N 2830 GRN | 28 | 30 |
| EUROPRENE N 2845 GRN | 28 | 45 |
| EUROPRENE N 2860 GRN | 28 | 60 |
| EUROPRENE N 3330 GRN | 33 | 30 |
| EUROPRENE N 3345 GRN | 33 | 45 |
| EUROPRENE N 3380 GRN | 33 | 80 |
| EUROPRENE N 3945 GRN | 39 | 45 |

| NBR-PVC | ACN (%) | Viscosity Mooney ML (1+4) 100°C |
|---|---|---|
| EUROPRENE N OZO 7028 | 19,5 | 75 |

| NBR-PVC | ACN (%) | Viscosity Mooney ML (1+4) 100°C |
|---|---|---|
| EUROPRENE N OZO 7028/60 | 19,5 | 60 |
| EUROPRENE N OZO 7033 | 23 | 75 |
| EUROPRENE N OZO 7033/60 | 23 | 60 |
| EUROPRENE N OZO 7039 | 27 | 75 |
| EUROPRENE N OZO 7045 | 31,5 | 95 |
| EUROPRENE N OZO 5033 | 16,5 | 70 |